



Podział drewna miękkiego i twardego

Miękkie gatunki drewna	
Gatunki drewna	Gęstość drewna całkowicie suchego kg/ m ³ *
Western Red Cedar	340
Tanne	410
Topola	410
Abachi	420
Świerk	430
Hemlock	470
Daglezja	470
Olcha	490
Sosna	510
Jodła	520
Wierzba	520
Limba	520
Modrzew	550
Olcha	550

Twarde gatunki drewna	
Gatunki drewna	Gęstość drewna całkowicie suchego kg/ m ³ *
Dark Red Meranti	590
Czereśnia	600
Ulme/ Rüster	610
Iroko/ Kambala	630
Klon europejski	640
Brzoza	650
Grusza	680
Dąb	690
Jesion	690
Orzech	690
Buk	720
Zebrano	730
Teak	750
Akacja	770
Wengé	860
Bongossi/ Azobe	1150
Heban	1200
Gwajak	1230

* gęstość drewna suchego o wilgotności 0%

Drewno wykazuje rozbieżności w twardości i gęstości w zależności od indywidualnych warunków wzrostu.

Źródło: www.gdholz.de